Fiche technique

1 K Peinture structurée WARNEX Ligne 74

Désignation du produit	:	Peinture á dispersion monocomposant, á séchage rapide avec éxcellente rigidité
Base du liant	:	Acrylate de dispersion aqueux
Brillance	:	Demi-mat
Corps solides	:	52 – 55 % du poids
Épaisseur de couche séche recommandé	:	70 µm structure á une couche 120 µm structure á deux couches
Rendement théorique	:	5,5 m²/kg (70 µm) 3,2 m²/kg (120 µm)
Valeur moyen de rendement pratique	:	1,5 m²/kg pour enceintes acoustiques
Densité	:	1,15 – 1,20 g/cm³
Viscosité	:	Viscosité livrée Rheolab 700 - 1400 mPas / D 70 ^{1}/s Viscosité d'application Prêt á l'emploi
Paramètres d'application	:	Pistolettage avec chaudron/gobelet á pression
▪ Pression d'air	:	2 – 4 bar
▪ Pression matériel	:	2 – 5 bar
▪ Flexible de matériel	:	Min. 9 mm Ø interne / max. 6 m longueur
▪ Ø de la buse	:	1,5 - 2,0 mm
▪ Passages croisés	:	1 – 1 ½
▪ Distance pistolettage	:	30 – 40 cm
▪ Diluant	:	Eau démineralisé (si necessaire)

Rincer l'équipment avec de l'eau après l'emploi!

Séchage:

Hors poussière	Prêt au montage	Séchage complet	Wärmebeschleunigt	Etuve
15 – 20 min	2 – 3 h.	4 jours Empilement env. 2 jours	60 min / 60°C Chaleur tounante Aération: 15 min	-

Depand de: air d'ambiance, température de l'objet, épaisseur de la couche, humidité relative

Substrat Comme peinture á une couche sur bois et p;astiques PS. Á cause de la diversité des matières plastiques, il est recommandé de faire des preuves d'adhérence.
Sur métaux il faut appliquer une couche de fond

Á savoir Suite au séchage rapide et pour obtenir une vitesse élevée de pistolettage, il est recommandé d'employer un système fermé avec un chaudron a pression ou une pompe á membrane double a couvercle.

Stockage Á protéger du gel, de la chaleur et de l'éxposition du soleil.
max. 9 mois en futs scelles .

Service technique:

Warnecke & Böhm GmbH
Westerbergstraße 12
83727 Schliersee
ALLEMAGNE

Tel.: +49 8026 9407-0
Fax: +49 8026 20067
www.wb-coatings.de

Renseignement: Les indications ci-dessus sont des conseils basé sur notre éxpérience technique et des preuves faites, mais ne comportent pas une obligation juridique.